

ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

ОКП 57 7500

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

НИИСФ РААСН

Письмо № 121-10-4
от 13.02.2012 г.

Генеральный директор
ООО "ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы"



А.Н. Ларцев

02 2012 г.

**МАСТИКА БИТУМНАЯ ХОЛОДНАЯ
ДЛЯ РЕМОНТА КРОВЕЛЬ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
AquaMast**

Технические условия

ТУ 5775-065-72746455-2012

Введены впервые

Вводятся с 20.02.2012 г.

СОГЛАСОВАНО

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"

Письмо № 11-02-22
от 13.02.2012 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО "ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы"


Руководитель СБЕ "Мастики"

В.В. Марков

Руководитель Научного Центра
СБЕ "Мастики"

Крем Е.В. Кременецкая

2012



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Настоящие технические условия распространяются на мастику битумную холодную для ремонта кровель и гидроизоляции AquaMast (далее по тексту – мастика AquaMast), предназначенную для ремонта всех видов битумных кровель и гидроизоляции, а также для приклеивания битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным и другим поверхностям.

Мастика AquaMast может применяться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

Мастика AquaMast представляет собой многокомпонентную однородную массу, состоящую из битума, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Пример условного обозначения мастики AquaMast при заказе:

Мастика для ремонта AquaMast ТУ 5775-065-72746455-2012.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Мастика AquaMast должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 30693 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Требования к сырью и материалам, применяемым для изготовления мастики AquaMast, по ГОСТ 30693.

1.3 Характеристики (свойства)

1.3.1 По внешнему виду мастика AquaMast должна представлять собой однородную массу черного цвета без видимых посторонних включений.

1.3.2 Физико-механические показатели мастики AquaMast должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.

Инв.№	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Т ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ									
<p>1.1 Мастика AquaMast должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 30693 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.</p> <p>1.2 Требования к сырью и материалам, применяемым для изготовления мастики AquaMast, по ГОСТ 30693.</p> <p>1.3 Характеристики (свойства)</p> <p>1.3.1 По внешнему виду мастика AquaMast должна представлять собой однородную массу черного цвета без видимых посторонних включений.</p> <p>1.3.2 Физико-механические показатели мастики AquaMast должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.</p>														
Инв.№	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	ТУ 5775-065-72746455-2012									
					Мастика битумная холодная для ремонта кровель и гидроизоляции AquaMast									
изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит	Лист	Листов							
Разраб.					A	2	17							
Пров.					ООО "ТехноНИКОЛЬ- Строительные Системы"									
Н.контр.														
Утв.														

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код
ЦСМ

01

200

Группа
КГС (ОКС)

02

Ж 14

Регистрационный
номер

03

111756




Код ОКП	11	57 7500	
Наименование и обозначение продукции	12	Мастика битумная холодная	
для ремонта кровель и гидроизоляции AquaMast			
Обозначение государственного стандарта	13	ГОСТ 30693-2000	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 5775-065-72746455-2012	
Наименование нормативного или технического документа	15	Мастика битумная холодная	
для ремонта кровель и гидроизоляции AquaMast			
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	58242937	
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"	
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	140204	Московская область
г. Воскресенск, Промплощадка, 5 В			
Телефон	19	(496 44) 48-993	Телефакс 20 (495) 956-2192
Другие средства связи	21	E-mail: secretary@vsk.tn.ru	
Наименование держателя подлинника	23	ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"	
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	129110	г. Москва
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5			
Дата начала выпуска продукции	25	20.02.2012 г.	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	20.02.2012 г.	
Обязательность сертификации	27	нет	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Мастика AquaMast предназначена для ремонта всех видов битумных кровель и гидроизоляции, а также для приклеивания битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным и другим поверхностям.

Основные характеристики продукции

Наименование показателя	Значение
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:	
- с бетоном	0,1
- с металлом	0,1
Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее:	
- рулонный материал - рулонный материал	0,1
- рулонный материал - бетон	0,1
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее	0,1
Условная прочность, МПа, не менее	0,2
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2
Условная вязкость, с, не менее	10
Жизнеспособность, ч, не менее	2
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	82 - 92
Теплостойкость	не должно быть вздутий и подтеков
при температуре, гр.С, не ниже	100
в течение, ч, не менее	5
Гибкость	не должно быть трещин
на брусе с закруглением радиусом, мм	5,0 ± 0,2
при температуре, гр. С, не выше	5
Водонепроницаемость	не должно быть признаков проникания воды
при давлении, МПа, не менее	0,001/0,03
в течение, ч/мин, не менее	72/10

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ярошенко		16.02.2012	482-39-92
Заполнил	05	Ярошенко		15.02.2012	482-39-92
Зарегистрировал	06	Беловишня		16.02.2012	2256182
Ввёл в каталог	07				