ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

ОКП 57 7500

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО

НИИСФ РААСН

Письмо № 86-10-4
от 02.02.2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

А.Н. Ларцев

"10" 02 2012 г.

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ
AquaMast

Технические условия

ТУ 5775-062-72746455-2012

Введены впервые

Вводятся с 20.02.2012 г.

СОГЛАСОВАНО

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"

Письмо № 11-02-21
от 09.02.2012 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

Руководитель СБЕ "Мастики"

В.В. Марков

Руководитель Научного Центра СБЕ "Мастики"

Е.В. Кременецкая

2012

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр 16.02.2012
за № 290/11753

Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв.№ подл.

Настоящие технические условия распространяются на праймер битумный AquaMast (далее по тексту – праймер AquaMast), предназначенный для обработки бетонного основания, цементно-песчаных стяжек и других поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

Праймер AquaMast может применяться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

Праймер AquaMast представляет собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 70 °С в органических растворителях.

Пример условного обозначения праймера AquaMast при заказе:

Праймер битумный AquaMast ТУ 5775-062-72746455-2012.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Праймер AquaMast должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Материалы, применяемые для изготовления праймера AquaMast, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

1.3 Характеристики (свойства)

1.3.1 По внешнему виду праймер AquaMast должен представлять собой однородную массу черного цвета без видимых посторонних включений и сгустков.

Допускается расслаивание праймера AquaMast при хранении.

1.3.2 Качественные показатели праймера AquaMast должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Наименование показателя	Значение
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	50 - 65
Условная вязкость, с, в пределах	15 - 40
Время высыхания, ч, не более	12

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	200	Группа КГС (ОКС)	02	Ж 14	Регистрационный номер	03	111753

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр _____
за № _____

Код ОКП	11	57 7500
Наименование и обозначение продукции	12	Праймер битумный AquaMast
Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 5775-062-72746455-2012
Наименование нормативного или технического документа	15	Праймер битумный (концентрат)
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	58242937
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	140204 Московская область г. Воскресенск, Промплощадка, 5 В
Телефон	19	(496 44) 48-993
Телефакс	20	(495) 956-2192
Другие средства связи	21	E-mail:secretary@vsk.tn.ru
Наименование держателя подлинника	23	ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	129110 г. Москва ул. Гиляровсого, д. 47, стр. 5
Дата начала выпуска продукции	25	20.02.2012 г.
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	20.02.2012 г.
Обязательность сертификации	27	нет

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Праймер битумный AquaMast предназначен для обработки бетонного основания, цементно-песчаных стяжек и других поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

Основные характеристики продукции

Наименование показателя	Значение
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	50 – 65
Условная вязкость, с, в пределах	15 - 40
Время высыхания, ч, не более	12

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ярошенко		16.02.2012	482-39-92
Заполнил	05	Ярошенко		15.02.2012	482-39-92
Зарегистрировал	06	Беловешина		16.02.2012	2256182
Ввёл в каталог	07				